Maxima® by HENRY SCHEIN®

REF 988-4250

NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL BOND

(EN) Instructions for use
(ES) Instrucciones para el uso
(FR) Mode d'emploi
(DE) Gebrauchsinformation
(IT) Istruzioni per l'uso
(NL) Gebruiksaanwijzing
(PT) Instruções de utilização
(CS) Návod k použití
(PL) Instrukcja użycia

Consult instructions for use

Keep away from sun light

Temperature limitation

Notified body registration number

Single use only

Legal manufacturer

Expiry date

For dental use only
Solamente para uso dental
Seulement pour usage dentaire
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch
Solo per uso dentale
Apenas para Uso Professional
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Apenas para utilização profissional
Pouze k odbornému použití
Tylko do użytku profesjonalnego

MD
Medical Device

Rx only

Temperature limitation | Keep away from sun light | Consult instructions for use | Single use only

Distributed by (US):
HENRY SCHEIN INC.
135 DUPIXX ROAD
Melville, NY 11747 USA
(EU REP)
HENRY SCHEIN SERVICES GMBH
MONZASTRASSE 2A
D-63225 LANGEN, GERMANY
TEL: +49 6103 757 5000
MADE IN SWITZERLAND

0482

Maxima® by HENRY SCHEIN®

INSTRUCTIONS FOR USE (EN)

Definition
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL is a universal, light-curing, one-component bonding agent for adhesive restoration technique, applicable in self-etch, selective-etch or total etch technique.

Composition
Methacrylate's
Photo initiators
Ethanol
Water

Indications
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL is indicated for:
- Direct filling using composite materials or composite
- Bonding of indirect restorations (inlays, onlays, veneers and crowns) made of ceramic or composite
- Bonding of composite to ceramic, composite, metal and amalgam
- Dentin sealing
- To be used exclusively with light-cured bonding materials/composite.

Application techniques
a) Self-Etch: Apply MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL directly on enamel and dentin
b) Selective-Etch: Etch Enamel first. Then apply MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL on enamel and dentin.
c) Total-Etch: Etch Enamel and dentin first. Then apply MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL on enamel and dentin.

Contraindications
Proven hypersensitivities to ingredients of MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL.
Inadequate oral hygiene. If it is impossible to keep the working area dry.

Side effects
Ingredients of MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL can cause sensitivity in predisposed persons.

Interactions
Avoid contact of MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL with phenolic containing materials and other substances which inhibit polymerization (e.g. zinc oxide eugenol).

Applications
1. Direct filling technique
1.1 Cavity preparation
According to the principle of the adhesive restoration technique. For pulp protection, a small amount of hard setting calcium hydroxide cements should be placed close to the pulp. Finish the enamel again with a diamond bur. In case of uncut enamel, etch with phosphoric acid gel or clean with pumice. Then thoroughly rinse with water and gently dry the enamel. For isolation, the use of a rubber dam is recommended.

1.2 Conditioning
a) No conditioning required in self-etch technique.
b) For Selective-Etch technique: etch enamel only. And for
c) Total-Etch technique: etch enamel and dentin.
Apply for b) and c) phosphoric acid gel according to the manufacturer's instructions for use. Afterwards rinse thoroughly with water ensuring that all residues have been removed. Dry the cavity with oil-free air. Important: Do not desiccate dentin.

1.3 Application
Bottle:
Shake bottle well before using. Dispense a drop of MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL into the mixing well and apply it to the cavity using a disposable dental brush. Rub the surface for 20 s and gently dry with oil-free air for 5 s. Light cure for 10 s (halogen or LED curing light with a light intensity > 800 mW/cm²). At lower light intensity exposure time is extended accordingly.
Note: Avoid pooling of adhesives. This can impair the accuracy of fit.

1.4 Composite or compomer restoration
Use restoration material according to manufacturer's instructions for use.

2. Bonding of inlays, onlays, veneers and crowns
Important: For the use of MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL must be ensured that sufficient incident light penetrates through the complete restoration. According to the manufacturer's specifications.

2.1 Pretreatment of the restoration
Procedure depends on the material and according to the manufacturer's instructions for use.

2.2 Cavity preparation According to step 1.1

2.3 Conditioning According to step 1.2

2.4 Application According to step 1.3

2.5 Luting According to the manufacturer's instructions for use.

3. Bonding to other materials
3.1. Preparation of ceramics According to the manufacturer's instructions for use.

3.2 Preparation of metal and amalgam According to the manufacturer's instructions for use. Afterwards clean with a steam cleaner or acetone and dry with oil-free air.

3.3 Preparation of composite material
Roughen the composite surface using a diamond bur or sandblast with 50µm aluminium oxide. Clean the surface (e.g. with phosphoric acid), rinse and dry with oil-free air.

3.4. Application
Apply MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL onto the surface using a disposable dental brush. Rub the surface for 20 s and gently dry with oil-free air for 5 s. Light cure for 10 s (halogen or LED curing light with a light intensity > 800 mW/cm²). At lower light intensity exposure time is extended accordingly. Note: Avoid pooling of adhesives. This can impair the accuracy of fit.

4. Dentin sealing
According to step 1.1, 1.2 and 1.3.

Emergency measures, symptoms, antidotes
In case of direct contact with the oral mucosa, simply rinse with water. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water. Get medical attention for assessment and further treatment.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Notes
Protect dispensed adhesive from light by using the mixing well cover. Only supplied to dentists and dental technicians or upon their instructions. Keep out of the reach of children! Only dispose of completely empty packages.
Shelf life and labelling
Expiry date and LOT number can be found on the containers and outer packaging.
Do not use the product beyond its expiry date.

Storage
4 - 8 °C / 39 - 46 °F Do not expose to direct sunlight or other heat sources.

Hygiene tips
For optimal hygienic conditions using MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL, the following instructions are recommended:
- Disposable dental brushes are for single patient use only.
- Close the bottle immediately after use. Clean with standard disinfectants.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Date of issue of instructions for use
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Instrucciones de uso (ES)

Definicion
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL es un agente adhesivo universal monocomponente fotopolimerizado que se utiliza con la tecnica de autograbado, grabado selectivo o grabado total para restauracion adhesiva.

Composicion
Metacrilatos
Fotoiniciadores
Etanol
Agua

Indicaciones
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL esta indicado para:
- Obturaciones directas con composite o compomero
- Adhesion de restauraciones indirectas (inlays, onlays, carillas y coronas) fabricadas de ceramica o composite
- Adhesion de composite a ceramica, composite, metal y amalgama
- Sellado de la dentina
- para ser utilizado exclusivamente con composites/adhesivos fotopolimerizables

Tecnicas de aplicacion
a) Autograbado: MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL se aplica directamente sobre el esmalte y la dentina
b) Grabado selectivo: grabe primero el esmalte. A continuacion, aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sobre el esmalte y la dentina.
c) Grabado total: grabe primero el esmalte y la dentina. A continuacion, aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sobre el esmalte y la dentina.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad probada a los ingredientes de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL. Higiene oral inadecuada. Si resulta imposible mantener seca la zona de trabajo.

Efectos secundarios
Los ingredientes de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL pueden causar sensibilidad en las personas con predisposicion a ello.

Interacciones
Evite el contacto de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL con materiales que contengan fenoles y otras sustancias inhibidoras de la polimerizacion (p. ej., oxido de zinc-eugenol).

Aplicaciones
1. Tecnica de obturacion directa
1.1 Preparacion de las cavidades
Segun el principio de la tecnica de restauracion adhesiva. Para proteger la pulpa se debe aplicar cerca de ella una pequena cantidad de cementos de hidroxido de calcio de fraguado duro. Acabe nuevamente el esmalte con una fresa de diamante. En caso de que el esmalte no este cortado, grabelo con gel de acido fosforico o limpielo con piedra pomez. A continuacion, aclare abundantemente con agua y seque con cuidado el esmalte.
Para el aislamiento se recomienda el uso de un dique de goma.

1.2 Acondicionamiento
a) No es necesario acondicionar para la tecnica de autograbado.
b) Para la tecnica de grabado selectivo: grabe solo el esmalte.
c) Tecnica de grabado total: grabe el esmalte y la dentina. Aplique un gél grabador a base de acido fosforico para b) y c) de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. Despues aclare abundantemente con agua hasta asegurarse de se han eliminado todos los restos. Seque la cavidad con aire sin aceite. Importante: No deseque la dentina.

1.3 Aplicacion
Frasco:
Agite bien el frasco antes de usarlo. Dispense una gota de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL en el pocillo de mezcla y aplíquelo en la cavidad con un pincel desechable. Frote la superficie durante 20 s y sequela con cuidado con aire sin aceite durante 5 s. Fotopolimerice durante 10 s (lampara de polimerizacion halogena o LED con una intensidad de luz > 800 mW/cm²). Con una intensidad luminica menor, la fotopolimerizacion se prolonga proporcionalmente. Nota: evite la acumulacion del adhesivo. Esto puede influir negativamente en la precision del ajuste. 1.4 Restauracion de composite o de compomero. Use el material de la restauracion segun las instrucciones de uso del fabricante.

2. Adhesion de inlays, onlays, carillas y coronas
Importante: Para usar MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL es preciso garantizar una penetracion suficiente de luz incidente en toda la restauracion. Siguiendo las especificaciones del fabricante.

2.1 Pretratamiento de la restauracion El procedimiento depende del material y debe hacerse segun las instrucciones de uso del fabricante.

2.2 Preparacion de las cavidades Segun el paso 1.1

2.3 Acondicionamiento Segun el paso 1.2

2.4 Aplicacion Segun el paso 1.3

2.5 Cementacion Segun las instrucciones de uso del fabricante.

3. Adhesion a otros materiales
3.1 Preparacion de la ceramica Segun las instrucciones de uso del fabricante.

3.2 Preparacion del metal y la amalgama Segun las instrucciones de uso del fabricante. Limpie despues
con un limpiador de vapor o acetona y seque con aire sin aceite.

3.3 Preparacion del composite
Desbaste la superficie del composite con una fresa de diamante o chorree con oxido de aluminio de 50 µm. Limpie la superficie (p. ej., con acido fosforico), aclare y seque con aire sin aceite.

3.4. Aplicacion
Aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL en la superficie con un pincel desechable. Frote la superficie durante 20 s y sequela con cuidado con aire sin aceite durante 5 s. Fotopolimerice durante 10 s (lampara de polimerizacion halogena o LED con una intensidad de luz > 800 mW/cm²). Con una intensidad luminica menor, la fotopolimerizacion se prolonga proporcionalmente. Nota: evite la acumulacion del adhesivo. Esto puede influir negativamente en la precision del ajuste.

4. Sellado de la dentina
Segun los pasos 1.1, 1.2 y 1.3.

Medidas de emergencia, sintomas, antidotos
Si el producto entra en contacto directo con la mucosa oral, aclare con agua. En caso de contacto con los ojos, aclare con agua abundante. Acuda al medico para su evaluacion y posterior tratamiento.

Notas Proteja el adhesivo dispensado de la luz con la tapa del pocillo de mezcla. Solo debe suministrarse a dentistas y tecnicos dentales o bajo su prescripcion. Mantengase fuera del alcance de los ninos.
Deseche unicamente los envases totalmente vacios.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Vida util y etiquetado
La fecha de caducidad y el numero del LOT se encuentran en los envases y en el embalaje exterior. No utilice el producto despues de su fecha de caducidad.

Almacenamiento
4-8 °C/39-46 °F
No exponga el producto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

Consejos de higiene
Se recomiendan las siguientes instrucciones para unas condiciones de higiene optimas para el uso de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL:
- Los pinceles desechables deben utilizarse en un unico paciente.
- Cierre los frascos inmediatamente despues de su uso.

Limpie con desinfectantes habituales.

Fecha de expedicion de las instrucciones de uso
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Mode d'emploi (FR)

Definition
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL est un adhesif universel monocomposant photopolymerisable a utiliser avec la technique d'automordancage, de mordancage selectif ou de mordancage total pour les restaurations adhesives.

Composition
Methacrylates
Photoamorceurs
Ethanol
Eau

Indications
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL est indique pour :
- l'obturation en technique directe avec des composites ou compomeres
- le collage des restaurations indirectes (inlays, onlays, facettes et couronnes) composites ou ceramiques
- le collage de composite sur ceramique, metal, amalgame et composite
- le scellement de la dentine
- Pour être utilisé exclusivement avec des matériaux de collage légers / composites

Techniques d'application
a) Automordancage : appliquer MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL directement sur l'email et la dentine
b) Mordancage selectif : mordancer tout d'abord l'email. Appliquer ensuite MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sur l'email et la dentine.
c) Mordancage total : mordancer tout d'abord l'email et la dentine. Appliquer ensuite MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sur l'email et la dentine.

Contre-indications
Allergies connues aux composants de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL. Hygiene orale insuffisante.
Impossibilite de maintenir le champ operatoire sec.

Effets indesirables
Les composants de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL peuvent entrainer une sensibilisation chez les personnes predisposees.

Interactions
Il convient d'eviter le contact de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL avec des materiaux contenant des phenols et d'autres substances (p. ex. eugenol-oxyde de zinc) qui inhibent la reaction de polymerisation.

Applications
1. Obturation en technique directe
1.1 Preparation de la cavite
La cavite est preparee conformement au principe de la technique de restauration adhesive. Appliquer une petite quantite de ciment durcissable a base d'hydroxyde de calcium dans les zones proches de la pulpe pour la proteger. Finir l'email en utilisant de nouveau une fraise diamantee. En presence d'email non taille, mordancer avec un gel a base d'acide phosphorique ou nettoyer avec de la pierre ponce. Rincer ensuite abondamment a l'eau avant de secher doucement l'email. Il est recommande d'utiliser une digue pour l'isolation.

1.2 Conditionnement
a) L'automordancage ne requiert pas de conditionnement.
b) Peur le mordancage selectif : mordancer uniquement l'email.
c) Le mordancage total : mordancer l'email et la dentine.
Pour b) et c), appliquer un gel a base d'acide phosphorique conformement au mode d'emploi fourni par le fabricant. Rincer ensuite abondamment avec de l'eau en veillant a l'elimination de tous les residus. Secher la cavite a l'air comprime exempt d'huile. Important : Ne pas dessecher la dentine.

1.3 Application
Flacon :
Bien agiter le flacon avant utilisation. Appliquer une goutte de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL dans le godet de melange et l'appliquer dans la cavite avec une brossette dentaire jetable. Frotter la surface pendant 20 s. puis secher doucement avec un jet d'air exempt d'huile pendant 5 s. Photopolymeriser
pendant 10 s. (lampe a polymeriser halogene ou a LED d'une intensite > 800 mW/cm²). Si l'intensite lumineuse
est plus faible, le temps d'exposition sera prolonge en consequence.
Remarque : eviter les accumulations d'adhesif. Cela pourrait compromettre la precision de l'ajustage.

1.4 Restauration composite ou compomere
Utiliser le materiau de restauration conformement au mode d'emploi du fabricant.

2. Collage des inlays, onlays, facettes et couronnes
Important : Pour utiliser MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL, il est imperatif qu'une lumiere incidente suffisante penetre dans toute la restauration. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

2.1 Pretraitement de la restauration
La procedure depend du materiau utilise. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

2.2 Preparation de la cavite Suivre les instructions du point 1.1.

2.3 Conditionnement Suivre les instructions du point 1.2.

2.4 Application Suivre les instructions du point 1.3.

2.5 Scellement Suivre le mode d'emploi du fabricant.

3. Collage sur d'autres materiaux
3.1 Preparation de la ceramique Suivre le mode d'emploi du fabricant.

3.2 Preparation du metal et de l'amalgame Suivre le mode d'emploi du fabricant. Nettoyer ensuite avec un nettoyeur a vapeur ou de l'acetone, puis secher avec de l'air exempt d'huile.

3.3 Preparation du materiau composite
Rugosifier la surface composite avec une fraise diamantee ou par sablage avec de l'oxyde d'aluminium de 50 µm. Nettoyer la surface (p. ex. avec de l'acide phosphorique), rincer puis secher a l'air exempt d'huile.

3.4. Application
Appliquer MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sur la surface avec une brossette dentaire jetable. Frotter la surface pendant 20 s. puis secher doucement avec un jet d'air exempt d'huile pendant 5 s. Photopolymeriser pendant 10 s. (lampe a polymeriser halogene ou a LED d'une intensite > 800 mW/cm²). Si l'intensite lumineuse est plus faible, le temps d'exposition sera prolonge en consequence.
Remarque : eviter les accumulations d'adhesif. Cela pourrait compromettre la precision de l'ajustage.

4. Scellement de la dentine
Suivre les instructions des points 1.1, 1.2 et 1.3.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Mesures d'urgence, symptomes, antidotes
En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, rincer tout simplement a l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment a l'eau. Consulter un ophtalmologue pour examen et traitement.

Remarques
Proteger l'adhesif sorti de son conditionnement contre la lumiere en utilisant le couvercle du godet de melange. Ces produits sont exclusivement vendus a des dentistes et a des prothesistes dentaires ou sur leur prescription. Tenir hors de la portee des enfants. Ne jeter que les emballages totalement vides.

Duree de vie et etiquetage
La date limite d'utilisation et le numero de LOT figurant sur les conteneurs et sur l'emballage exterieur.
Ne pas utiliser le produit apres la date limite d'utilisation.

Conservation
4 - 8 °C Tenir a l'abri de la lumiere directe du soleil et de toute autre source de chaleur.

Conseils d'hygiene
Pour des conditions d'hygiene optimales lors de l'utilisation de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL, suivre les recommandations suivantes :
- Les brossettes dentaires jetables et les unidoses sont a utiliser pour un seul patient.
- Refermer le flacon immediatement apres usage. Utiliser des desinfectants standards pour le nettoyage.

Date de redaction du mode d'emploi
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Gebrauchsinformation (DE)

Definition
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL ist ein universeller, lichthärtender, Ein-Komponenten-Haftvermittler für die adhäsive Restaurationstechnik, anwendbar in der Self-Etch, Selective-Etch und Total-Etch Technik.

Zusammensetzung
Methacrylate
Photoinitiatoren
Ethanol
Wasser

Anwendungsgebiete
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL ist geeignet für:
- Direkte Füllungstechnik mit Kompositmaterialien oder Kompomeren.
- Adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen (Inlays, Onlays, Veneers und Kronen) aus Keramik oder Komposit.
- Adhäsive Befestigung von Kompositmaterial auf Keramik, Komposit, Metall und Amalgam.
- Dentinversiegelung.
- ausschließlich mit lichthärtenden Befestigungsmaterialien/Kompositen zu verwenden

Anwendungstechniken
a) Self-Etch: MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL direkt auf Schmelz und Dentin auftragen.
b) Selective-Etch: Schmelz zuerst ätzen. Anschließend MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL auf Schmelz und Dentin auftragen.
c) Total-Etch: Schmelz und Dentin zuerst ätzen. Anschließend MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL auftragen.

Gegenanzeigen
Erwiesene Überempfindlichkeiten gegen Bestandteile von MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL.
Bei ungenügender Mundhygiene. Wenn die Trockenhaltung des Arbeitsfeldes nicht möglich ist.

Nebenwirkungen
Bestandteile von MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL können bei prädisponierten Personen zu einer Sensibilisierung führen.

Wechselwirkungen
Phenolische und andere Substanzen welche die Polymerisation inhibieren (z.B. Zink-Oxid-Eugenol), dürfen nicht mit MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL in Kontakt gebracht werden.

Anwendungen
1. Direkte Füllungstechnik
1.1 Präparation der Kavität
Gemäß dem Prinzip der adhäsiven Restaurationstechnik. Falls indiziert ist im pulpanahen Bereich mit hart abbindenden Kalziumhydroxid-Zementen eine punktförmige Überkappung zu legen. Schmelz erneut mit einem Diamantschleifer bearbeiten. Im Falle von unbeschliffenem Schmelz mit Ätzgel auf Phosphorsaurebasis ätzen oder mit Bimsstein reinigen. Danach Schmelz gut spülen und trocknen. Zur Trockenlegung ist die Verwendung eines Kofferdams empfehlenswert.

1.2 Konditionierung
a) Bei der Self-Etch Technik ist keine Konditionierung notwendig
b) Für Selective-Etch ausschliesslich Schmelzareale ätzen
c) und für Total-Etch Schmelz und Dentin ätzen.
Für b) & c) Ätzgel auf Phosphorsäurebasis gemäß den Herstellerangaben anwenden. Anschließend gründlich mit Wasser spülen, bis alle Rückstände entfernt sind. Die Kavität mit ölfreier Druckluft trocknen. Wichtig: Dentin nicht austrocknen.

1.3 Applikation
Flasche:
Die Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln und einen Tropfen MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL in die Tüpelform dispensieren. Mit einem Einwegpinsel oder Dentalbrush 20 s in die Kavität einmassieren und mit ölfreier Druckluft während 5 s sanft verblasen. Anschließend 10 s lichthärten (Halogen- oder LED- Polymerisationsgeräte mit einer Lichtleistung > 800 mW/cm²). Bei geringerer Lichtleistung verlängert sich die Lichthärtung entsprechend. Hinweis: Adhäsiveseen vermeiden. Diese können die Passgenauigkeit beeinträchtigen.

1.4 Komposit-, Kompomerfüllung
Restaurationsmaterial gemäß den jeweiligen Herstellerangaben anwenden.

2. Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays, Veneers und Kronen
Wichtig: Die Anwendung von MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass ausreichend Lichtzutritt (gemäß den Angaben des Herstellers) durch die komplette Restauration gewährleistet ist.

2.1 Vorbereitung der Restauration
Vorbereitung erfolgt entsprechend des Werkstoffes und nach den jeweiligen Herstellerangaben.

2.2 Präparation der Kavität Vorgehen wie bei Punkt 1.1

2.3 Konditionierung Vorgehen wie bei Punkt 1.2

2.4 Applikation Vorgehen wie bei Punkt 1.3

2.5 Befestigung Gemäß den jeweiligen Herstellerangaben.

3. Adhäsive Befestigung auf anderen Materialien
3.1 Vorbereitung von Keramik Gemäß den jeweiligen Herstellerangaben.

3.2 Vorbereitung von Metall und Amalgam Gemäß den jeweiligen Herstellerangaben. Anschließend mittels eines Dampfreinigers oder Aceton reinigen und mit ölfreier Druckluft trocknen.

3.3 Vorbereitung von Komposit
Kompositoberflächen mit Diamantschleifer aufrauen oder mit 50 µm Aluminiumoxid sandstrahlen. Oberfläche reinigen (z.B. mit Phosphorsäure), abspülen und mit ölfreier Druckluft trocknen.

3.4 Applikation
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL mit einem Einwegpinsel oder Dentalbrush auf der Oberfläche auftragen, 20 s einmassieren und mit ölfreier Druckluft während 5 s sanft verblasen. Anschließend 10 s lichthärten (Halogen- oder LED Polymerisationsgeräte mit einer Lichtleistung > 800 mW/ cm²). Bei geringerer Lichtleistung verlängert sich die Lichthärtung entsprechend. Hinweis: Adhäsiveseen vermeiden. Diese können die Passgenauigkeit beeinträchtigen.

4. Dentin versiegeln
Vorgehen wie bei Punkt 1.1, 1.2 und 1.3.

Notfallmaßnahmen, Symptome, Gegenmittel
Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut genügt das Abspülen mit Wasser. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen. Zur Beurteilung und Weiterbehandlung sollte ein Augenarzt beigezogen werden.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Hinweise
Adhäsiv sofort nach dem Dispensieren mit der Tüpfelform-Abdeckung vor Licht schützen. Abgabe nur an Zahnärzte und Zahntechniker oder in deren Auftrag. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur vollständig entleerte Verpackungen zur Verwertung geben.

Haltbarkeit und Markierung
Das Verfalldatum und die Chargen-Bezeichnung LOT sind auf den Behältnissen und der Außenverpackung aufgebracht. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lagerung
4 - 8 °C / 39 - 46 °F Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Hygiene Tipps
Die Beachtung der folgenden Hinweise sichert optimale hygienische Bedingungen bei der Verwendung von MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL:
- Einwegpinsel für jeweils nur einen Patienten verwenden.
- Die Flasche nach Gebrauch mit der Verschlusskappe verschließen und mit gängigen Mitteln desinfizieren.

Herausgabe der Gebrauchsinformation
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Istruzioni per l'uso (IT)

Definizione
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL è un agente adesivo universale mono-componente fotopolimerizzabile per la tecnica di restauro adesiva, applicabile con la tecnica di automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura totale.

Composizione
Metacrilati
Fotoinizziatori
Etanolo
Acqua

Indicazioni
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL e indicato per:
- Otturazione diretta con materiali compositi o compomeri
- Fissaggio adesivo di restauri indiretti (inlay, onlay, faccette e corone) in ceramica o composito
- Fissaggio adesivo di composito a ceramica, composito, metallo e amalgama
- Sigillatura della dentina
- Da utilizzare esclusivamente con materiali fotopolimerizzabili adesivi/ compositi.

Tecniche di applicazione
a) Automordenzatura: applicare MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL direttamente su smalto naturale e dentina
b) Mordenzatura selettiva: prima mordenzare lo smalto naturale, poi applicare MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL su smalto e dentina.
c) Mordenzatura totale: prima mordenzare smalto naturale e dentina, poi applicare MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL su smalto e dentina.

Controindicazioni
Provata ipersensibilita ai componenti di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL. Igiene orale inadeguata.
Impossibilita di mantenere asciutta l'area di lavoro.

Effetti collaterali
Componenti di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL possono creare sensibilizzazione in soggetti predisposti.

Interazioni
Evitare il contatto di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL con materiali contenenti fenoli e altre sostanze che inibiscono la polimerizzazione (ad esempio l'ossido di zinco eugenolo).

Applicazioni
1. Tecnica di otturazione convenzionale
1.1 Preparazione della cavita
Preparare la cavita in conformita ai principi della tecnica di restauro adesiva. Per proteggere la polpa, applicare una piccola quantita di cemento all'idrossido di calcio ad indurimento elevato nelle aree vicino alla polpa. Rifinire nuovamente lo smalto con una fresa diamantata. In caso di smalto non fresato, mordenzare con gel di acido fosforico o pulire con pomice. Poi sciacquare accuratamente e asciugare delicatamente lo smalto.
Per l'isolamento si raccomanda l'uso di una diga di gomma.

1.2 Condizionamento
a) Nella tecnica di automordenzatura non e necessario alcun condizionamento.
b) Per la mordenzatura selettiva: mordenzare soltanto lo smalto.
c) Mordenzatura totale: mordenzare smalto e dentina.
Per b) e c) applicare gel di acido fosforico secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante.
Poi sciacquare accuratamente con acqua accertandosi che tutti i residui siano stati rimossi. Asciugare la cavita
con aria priva di olio. Importante: non disidratare la dentina.

1.3 Applicazione
Flacone:
Agitare bene il flacone prima dell'uso. Versare una goccia di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL nel contenitore di miscelazione e applicare alla cavita con un pennellino monouso. Frizionare la superficie per 20 s e asciugare delicatamente con aria priva di olio per 5 s. Fotopolimerizzare per 10 s (lampada fotopolimerizzatrice alogena o a LED con intensita luminosa > 800 mW/cm²). Se l'intensita luminosa e minore, allungare il tempo di esposizione in misura corrispondente. Nota: evitare gli accumuli di adesivo, che potrebbero compromettere la precisione di adattamento.

1.4 Restauro in composito o compomero
Utilizzare il materiale da restauro secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante.

2. Fissaggio adesivo di inlay, onlay, faccette e corone
Importante: per l'uso di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL deve essere assicurato che attraverso il restauro completo passi sufficiente luce incidente. Attenersi alle specifiche del fabbricante.

2.1 Pretrattamento del restauro La procedura dipende dal materiale e deve seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante.

2.2 Preparazione della cavita Secondo il punto 1.1

2.3 Condizionamento Secondo il punto 1.2

2.4 Applicazione Secondo il punto 1.3

2.5 Cementazione Attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.

3. Fissaggio adesivo di altri materiali

3.1. Preparazione della ceramica Attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.

3.2 Preparazione di metallo e amalgama Attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.
Pulire poi con una vaporizzatrice oppure con acetone e asciugare con aria priva di olio.

3.3 Preparazione del composito Irruvidire la superficie del composito con una fresa diamantata o sabbiando con ossido di alluminio da 50 µm. Pulire la superficie (ad esempio con acido fosforico), risciacquare
e asciugare con aria priva di olio.

3.4. Applicazione
Applicare MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL sulla superficie con un pennellino monouso. Frizionare la superficie per 20 s e asciugare delicatamente con aria priva di olio per 5 s. Fotopolimerizzare per 10 s (lampada fotopolimerizzatrice alogena o a LED con intensita luminosa > 800 mW/ cm²). Se l'intensita luminosa e minore, allungare il tempo di esposizione in misura corrispondente. Nota: evitare gli accumuli di adesivo, che potrebbero compromettere la precisione di adattamento.

4. Sigillatura della dentina
Secondo i punti 1.1, 1.2 e 1.3.

Misure di emergenza, sintomi, rimedi
In caso di contatto diretto con la mucosa orale, sciacquare semplicemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua. Consultare un medico per ulteriore trattamento.

Note
Proteggere dalla luce l'adesivo erogato utilizzando il coperchio del contenitore di miscelazione. Vendita riservata agli odontoiatri e agli odontotecnici o su loro prescrizione. Tenere lontano dalla portata dei bambini!
Smaltire soltanto contenitori completamente vuoti.

Scadenza ed etichettatura
La data di scadenza e numero di lotto LOT sono riportati sui contenitori e sulla confezione esterna. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Conservazione
4 - 8 °C Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
Suggerimenti in materia di igiene
Per ottenere condizioni igieniche ottimali nell'uso di MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni:
• I pennellini monuso devono essere usati per un singolo paziente.
• Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso. Pulire con normali disinfettanti.

Data di emissione delle istruzioni per l'uso
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Gebruiksaanwijzing (NL)

Definitie
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL is een universeel, lichtuithardend eencomponentthechtmiddel voor de adhesieve restauratietechniek, voor gebruik in combinatie met zelfetsende, selectief etsende of total-etch-technieken.

Samenstelling
Methacrylaten
Foto-initiatoren
Ethanol
Water

Indicaties
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL is geïndiceerd voor:
• Directe vullingen met composietmaterialen of compomeren
• Bonding van indirecte restauraties (inlays, onlays, facings en kronen) van keramiek of composiet
• Bonding van composiet op keramiek, composiet, metaal en amalgam
• Dentinesealing
• Uitsluitend te gebruiken met lichtuithardende bonding/composieten

Aplicceren
a) Zelfetsend: breng MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL direct aan op het glazuur en het dentine
b) Selectief etsend: ets eerst het glazuur. Breng daarna MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL aan op het glazuur en het dentine.
c) Total-Etch: ets eerst het glazuur en het dentine. Breng daarna MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL aan op het glazuur en het dentine.

Contra-indicaties
Aantoonbare overgevoeligheid voor de bestanddelen van MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL.
Onvoldoende mondhygiene. Als het werkgebied niet kan worden drooggelegd.

Bijwerkingen
De bestanddelen van MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL kunnen bij personen die daarvoor gevoelig
zijn overgevoeligheid veroorzaken.

Wisselwerkingen
Vermijd contact van MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL met fenolhoudende en andere stoffen die de polymerisatie remmen (bijv. zinkoxide-eugenol).

Toepassingen
1. Conventionele vultechniek
1.1 Preparatie van de caviteit
Volgens het principe van de adhesieve restauratietechniek. Breng ter bescherming van de pulpa een kleine hoeveelheid langzaam uithardend calciumhydroxidecement aan in de buurt van de pulpa. Werk het glazuur bij met een diamantfrees. Ets niet bewerkt glazuur met fosforzuurgel of reinig het met puimsteen. Spoel het glazuur daarna grondig schoon met water en droog het voorzichtig. Voor de isolatie wordt het gebruik van een cofferdam aangeraden.

1.2 Conditionering
a) Bij de zelfetschtechniek is geen conditionering vereist.
b) Voor selectief etsen: ets alleen het glazuur.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Noodmaatregelen, symptomen, hulpmiddelen
Bij direct contact met het mondslijmvlies, kan dit eenvoudig worden schoongespoeld met water. Als het product in aanraking komt met de ogen, spoel deze dan grondig schoon met water. Roep medische hulp in ter beoordeling en voor verdere behandeling.

Opmerkingen
Bescherm gedoseerd adhesief tegen licht door het deksel van het mengblok te gebruiken. Wordt alleen geleverd aan of op instructie van tandartsen en tandtechnici. Buiten bereik van kinderen bewaren! Gooi alleen verpakkingen weg die helemaal leeg zijn.

Houdbaarheid en etikettering
Kijk voor de vervaldatum en het LOT-nummer op de flesjes en de omverpakking. Gebruik het product niet na de vervaldatum.

Bewaren
4 - 8 °C Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Hygienetips
Voor een optimale hygiene tijdens het gebruik van MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL is het raadzaam de volgende instructies op te volgen:
• Wegwerpborsteltjes mogen maar voor een patiënt worden gebruikt.
• Sluit het flesje direct na gebruik. Reinig met standaard desinfectiemiddelen.

Datum van publicatie van de gebruiksaanwijzing
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Instrucoes de utilizacao (PT)

Definicao
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL e um agente adesivo de um unico componente, universal, fotopolimerizavel, para a tecnica de restauracao adesiva, aplicavel com a tecnica autocondicionante, de condicionamento seletivo ou de condicionamento total.

Composicao
Metacrilatos
Fotoiniciadores
Etanol
Agua

Indicacoes
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL e indicado para:
• Obturacao direta com materiais compositos ou compomeros
• Ligacao adesiva de restauracoes indiretas (inlays, onlays, facetas e coroas) de ceramica ou composito
• Ligacao adesiva de composito a ceramica, composito, metal e amalgama
• Selagem da dentina
• Para ser utilizado exclusivamente com materiais adesivos fotopolimerizáveis/compósitos.

Tecnicas de aplicacao
a) Autocondicionamento: aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL diretamente no esmalte e na dentina
b) Condicionamento seletivo: condicione primeiro o esmalte. Em seguida, aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL no esmalte e na dentina.
c) Condicionamento total: condicione primeiro o esmalte e a dentina. Em seguida, aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL no esmalte e na dentina.

Contraindicacoes
Hipersensibilidade comprovada aos componentes de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL. Higiene oral inadequada. Se for impossível manter a area de trabalho seca.

Efeitos secundarios
Os componentes de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL podem causar sensibilidade em pessoas com predisposicao para a mesma.

Interacoes
Evitar o contacto de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL com materiais contendo fenois e outras substancias que inibam a polimerizacao (p. ex., oxido de zinco-eugenol).

Aplicacoes
1. Obturacao direta
1.1 Preparacao de cavidades
De acordo com o principio da tecnica de restauracao adesiva. Para proteger a polpa, deve ser aplicada junto desta uma pequena quantidade de cimentos de hidroxido de calcio de secagem dura. Volte a finalizar o esmalte com uma broca de diamante. Em caso de esmalte nao cortado, condicione com gel de acido fosforico ou limpe com pedra pomes. Em seguida, enxague completamente com agua e seque o esmalte cuidadosamente. Para o isolamento, recomendamos a utilizacao de um dique de borracha.

1.2 Condicionamento
a) Nao e necessario um condicionamento na tecnica autocondicionante.
b) Para a tecnica de condicionamento seletivo: condicione somente o esmalte. E para
c) Tecnica de condicionamento total: condicione o esmalte e a dentina.
Aplique para b) e c) o gel de acido fosforico de acordo com as instrucoes de utilizacao do fabricante.
A seguir, enxague bem e verifique se nao ficam residuos. Seque a cavidade com ar isento de oleo.
Importante: nao dessecar a dentina.

1.3 Aplicacao
Frasco:
Agite bem o frasco antes de utilizar. Dispense uma gota de MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL no recipiente de mistura e aplique na cavidade com o aplicador descartavel. Esfregue a superficie durante 20 s e seque cuidadosamente com ar isento de oleo durante 5 s. Polimerize durante 10 s (fotopolimerizacao
com halogeneo ou LED com uma intensidade da luz > 800 mW/cm²). Uma intensidade de luz menor
exige mais tempo de exposicao. Nota: evite a acumulacao de agentes adesivos. Isso pode prejudicar a precisao do ajuste.

1.4 Restauracao de composito ou compomero
Utilize o material de restauracao de acordo com as instrucoes de utilizacao do fabricante.

Maxima® by HENRY SCHEIN®

2. Ligacao adesiva de inlays, onlays, facetas e coroas
Importante: para a utilizacao do MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL, e preciso garantir que penetra luz incidente suficiente por toda a restauracao. De acordo com as especificacoes do fabricante.

2.1. Preparacao da restauracao 0 procedimento depende do material e deve obedecer as instrucoes de utilizacao do fabricante.

2.2 Preparacao de cavidades De acordo com o passo 1.1

2.3 Condicionamento De acordo com o passo 1.2

2.4 Aplicacao De acordo com o passo 1.3

2.5 Cimentacao De acordo com as instrucoes de utilizacao do fabricante.

3. Ligacao adesiva a outros materiais

3.1. Preparacao da ceramica De acordo com as instrucoes de utilizacao do fabricante.

3.2 Preparacao do metal e da amalgama De acordo com as instrucoes de utilizacao do fabricante.
A seguir, limpe com um equipamento de limpeza a vapor ou acetona e seque com ar isento de oleo.

3.3 Preparacao do material composito
Desgaste a superficie com uma broca de diamante ou um jato de areia com oxido de aluminio de 50 µm. Limpe a superficie (p. ex., com acido fosforico), enxague e seque com ar isento de oleo.

3.4 Aplicacao
Aplique MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL na superficie com o aplicador descartavel. Esfregue a superficie durante 20 s e seque cuidadosamente com ar isento de oleo durante 5 s. Polimerize durante 10 s (fotopolimerizacao com halogeneo ou LED com uma intensidade da luz > 800 mW/cm²). Uma intensidade de luz menor exige mais tempo de exposicao. Nota: evite a acumulacao de agentes adesivos. Isso pode prejudicar a precisao do ajuste.

4. Selagem da dentina
De acordo com os passos 1.1, 1.2 e 1.3.

Medidas de emergencia, sintomas, antidotos
Em caso de contacto direto com a mucosa oral, basta enxaguar. Em caso de contacto com os olhos, enxague bem. Procure ajuda medica para avaliacao e tratamento subsequente.

Notas
Proteja o adesivo dispensado de luz usando a tampa do recipiente de mistura. Fornecimento exclusivo a dentistas e tecnicos de laboratorios ou sob instrucoes destes. Manter fora do alcance das criancas!
Elimine apenas embalagens completamente vazias.

Prazo de validade e rotulagem
O prazo de validade e o numero de LOT podem ser encontrados na embalagem exterior. Nao utilizar o produto depois do prazo de validade.

Armazenamento
4 - 8 °C / 39 - 46 °F Nao expor a luz solar direta ou outras fontes de calor.

Conselhos de higiene
Para as melhores condicoes de higiene na utilizacao do MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL, recomendamos as seguintes instrucoes:
• Aplicadores descartaveis devem ser usados apenas num unico paciente.
• Feche o frasco imediatamente apos a utilizacao. A limpeza deve ser feita com desinfetantes normais.

Data de publicacao das instrucoes de utilizacao
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Navod k použití (CS)

4. Pečetění dentinu
Podle kroku 1.1, 1.2 a 1.3.

Bezpečnostní opatření, symptomy, protijedy
Pokud dojde k přímemu styku se sliznicí v dutině ústní, jednoduše opláchněte vodou. V případě zasažení očí vypláchněte oči důkladně vodou. Ohledně posouzení stavu a další možné léčby vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznamky
Nadávkovane adhezivum chraňte před světlem zakrytím michaci mističky. Dodava se pouze zubním lekařům a zubním technikům nebo na základě jejich objednavky. Uchovavejte mimo dosah dětí! Likvidujte pouze zcela prazdne obaly.

Doba použitelnosti a označení na obalu
Dobu použitelnosti a číslo LOT lze nalézt na nadobkach a na vnějším obalu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí data použitelnosti.

Skladovani
4 - 8 °C Nevystavujte přímemu slunečnímu světlu nebo jinym zdrojům tepla.

Hygienicke tipy
Dodržovanim následujících pokynů dosahnete optimalnich hygienickych podmínek během použití vyrobku MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL:
• Jednorazove štětečky jsou určeny pro použití pouze u jednoho pacienta.
• Po použití ihned uzavřete lahvičku. Čistěte standardnimi dezinfekčnimi prostředky.

Datum vydani navodu k použití
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®

Instrukcja użycia (PL)

Definicja
MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL to uniwersalny, światłoutwardzal-ny, jednoskładnikowy materiał wiążący, przeznaczony do techniki wykonywania uzupełnień adhezyjnych, do zasto-sowania techniką samowytrawiania, selektywnego wytra-wiania lub całkowitego wytrawiania.

Skład
metakrylany
fotoinicjatory
etanol
woda

Wskazania
Wskazania do stosowania MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL:
• Wypełnienia bezpośrednie materiałami kompozytowy-mi lub kompomerowymi
• Wiązanie uzupełnień pośrednich (wkładów, nakładów, licówek i koron), wykonanych z materiałów ceramicznych lub kompozytowych
• Wiązanie materiałów kompozytowych z materiałami ceramicznymi, kompozytowymi, metalowymi i amalga-matowymi
• Uszczelnianie zębiny
• Do stosowania wyłącznie z materiałami wiążącymi / kompozytami do utwardzania światła

Techniki stosowania
a) Samowytrawianie: Produkt MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL należy nakładać bezpośrednio na szkliwo i zębinę
b) Selektywne wytrawianie: Najpierw należy wytrawić szkliwo. Następnie produkt MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL należy nakładać na szkliwo i zębinę.
c) Całkowite wytrawianie: Najpierw należy wytrawić szkli-wo i zębinę. Następnie produkt MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL należy nakładać na szkliwo i zębinę.

Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na składniki produktu MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL .
Nieodpowiednia higiena jamy ustnej.
Brak możliwości zachowania suchego obszaru roboczego.

Działania niepożądane
Składniki produktu MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAmogą wywo-ływać wrażliwość u predysponowanych osób.

Oddziaływanie z innymi środkami
Unikać styczności produktu MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL z ma-teriałami zawierającymi fenol i innymi substancjami ha-mującymi polimeryzację (np. eugenol tlenku cynku).

Zastosowania
1. Bezpośrednia technika wypełniania
1.1 Opracowanie ubytku
Zgodnie z zasadami techniki wykonywania uzupełnień adhezyjnych.
W celu ochrony miazgi należy nanieść małą ilość twardo-wiążącego cementu na bazie wodorotlenku wapnia w pobliżu miazgi. Wykończyć ponownie szkliwo wiertłem diamentowym.
W przypadku nieopracowanego szkliwa należy wytrawić żelem na bazie kwasu fosforowego lub oczyścić pumeksem. Następnie dokładnie przepłukać wodą i delikatnie osuszyć szkliwo.
W celu izolacji zaleca się stosowanie koferdamu (np. firmy HYGENIC/ROEKO).

1.2 Kondycjonowanie
a) Kondycjonowanie nie jest wymagane w technice samo-wytrawiania.
b) Technika selektywnego wytrawiania: wytrawiać tylko szkliwo.
c) Technika całkowitego wytrawiania: wytrawiać szkliwo i zębinę.

W przypadku b) i c) nałożyć wytrawiacz w żelu na bazie kwasu fosforowego (np. ETCHANT GEL.) zgodnie z instruk-cją użycia podaną przez producenta. Następnie dokładnie płukać wodą, upewniając się, że usunięte zostały wszystkie pozostałości. Osuszyć ubytek bezolejowym powietrzem. Ważne: Nie wysuszać zębiny.

1.3 Aplikacja
Butelka:
Dobrze wstrząsnąć butelkę przed użyciem. Wydzielić jed-ną kroplę produktu MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSA na tackę do mieszania i nanieść do ubytku jednorazowym pędzelkiem. Nacierać powierzchnię przez 20 sekund i delikatnie osuszyć bezolejowym powietrzem przez 5 sekund. Polimeryzować światłem przez 10 sekund (lampa halogenowa lub LED o natężeniu światła >800 mW/cm²). Przy mniejszym natężeniu światła czas ekspozycji wydłuża się odpowiednio.
Opakowanie jednodawkowe:
Opakowanie jednodawkowe otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Wyrzucić nasadkę ochronną i nanieść produkt MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL do ubytku jednorazowym pędzel-kiem. Nacierać powierzchnię przez 20 sekund i delikatnie osuszyć bezolejowym powietrzem przez 5 sekund. Poli-meryzować światłem przez 10 sekund (lampa halogenowa lub LED o natężeniu światła >800 mW/cm²). Przy mniejszym natężeniu światła czas ekspozycji wydłuża się odpowiednio.
Uwaga: unikać łączenia materiałów adhezyjnych. Mogłoby to negatywnie wpływać na dokładność dopasowania.

1.4 Uzupełnienie kompozytowe lub kompomerowe Materiał do uzupełnień należy zastosować zgodnie z in-strukcją użycia podaną przez producenta.

2. Wiązanie wkładów, nakładów, licówek i koron
Ważne: W przypadku stosowania ONE COAT 7 UNIVERSAL należy zapewnić, że wystarczająca ilość światła przenika przez całą powierzchnię uzupełnienia. Zgodnie z instruk-cjami podanymi przez producenta.

2.1 Przygotowanie uzupełnienia
Postępować w zależności od materiału i zgodnie z instruk-cją użycia podaną przez producenta.

2.2 Opracowanie ubytku
Postępować jak w punkcie 1.1

2.3 Kondycjonowanie
Postępować jak w punkcie 1.2

2.4 Aplikacja
Postępować jak w punkcie 1.3

Maxima® by HENRY SCHEIN®

3. Wiązanie z innymi materiałami
3.1 Opracowanie ceramiki
Zgodnie z instrukcją użycia podaną przez producenta.

3.2 Opracowanie metalu i amalgamatu
Zgodnie z instrukcją użycia podaną przez producenta. Następnie oczyścić myjką parową lub acetonem i osuszyć bezolejowym powietrzem.

3.3 Opracowanie materiału kompozytowego
Zmatować powierzchnię kompozytu wiertłem diamento-wym lub piaskować 50 µm tlenkiem glinu. Oczyścić po-wierzchnię (np. kwasem fosforowym), przepłukać i osuszyć bezolejowym powietrzem.

3.4 Stosowanie
Produkt MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL należy nanieść na po-wierzchnię jednorazowym pędzelkiem. Nacierać powierzch-nię przez 20 sekund i delikatnie osuszyć bezolejowym powietrzem przez 5 sekund. Polimeryzować światłem przez 10 sekund (lampa halogenowa lub LED o natężeniu świa-tła >800 mW/cm²). Przy mniejszym natężeniu światła czas ekspozycji wydłuża się odpowiednio.
Uwaga: unikać łączenia materiałów adhezyjnych. Mogłoby to negatywnie wpływać na dokładność dopasowania.

4. Uszczelnianie zębiny

Postępować jak w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3.

Postępowanie w nagłych przypadkach, objawy, antidota
W przypadku bezpośredniej styczności produktu z błoną śluzową jamy ustnej należy przepłukać wodą. W przypad-ku styczności z oczami należy dokładnie przepłukać wodą. Zwrócić się o pomoc lekarską w celu oceny i dalszego leczenia.

Uwagi
Wydzielony materiał adhezyjny należy chronić przed świa-tłem poprzez stosowanie pokrywki tacki do mieszania. Sprzedaż wyłącznie lekarzom dentystom i technikom den-tystycznym lub na ich polecenie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!Usuwać tylko całkowicie puste opakowania.
Termin ważności i oznakowanie opakowań
Termin ważności i numer LOT można znaleźć na pojemni-kach i opakowaniach zewnętrznych.
Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

Przechowywanie
4 - 8 °C / 39 - 46 °F

Nie wystawiać na działanie bezpośredniego nasłonecznie-nia ani innych źródeł ciepła.

Wskazówki higieniczne
W celu zapewnienia optymalnych warunków higienicznych dla stosowania produktu MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSA zalecane są następujące instrukcje:
• Jednorazowe pędzelki i opakowania jednodawkowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie u jednego pa-cjenta.
• Natychmiast po użyciu zamknąć butelkę. Czyścić standardowymi środkami dezynfekcyjnymi.

Data sporządzenia instrukcji użycia
12-2018

Maxima® by HENRY SCHEIN®